

KD+ Primer

Vidhäftningsprimer för golv och väggar.

Användningsområde

KD+ Primer används som förbehandling/vidhäftare vid sugande underlag inomhus.

Bruksanvisning

Underlag

Används på underlag av betong, lättbetong, cementbaserade avjämningsmassor, cement- eller gipsbaserad puts, godkända byggskivor och befintliga keramiska ytskikt.

Endast avsedd för inomhusbruk. Ej lämplig på ytor med kraftigt tillskjutande fukt.

Underlaget ska vara torrt och fritt från betonghud, damm, smuts, olja, fett, vax och andra föroreningar som kan äventyra vidhäftningen.

Golv och rumstemperatur får inte understiga + 5 gr C.

Applicering

KD+ Primer läggs på med borste eller roller. Se till att primern arbetas in ordentligt i underlaget.

Primern kan spädas med vatten. Generellt ska primern spädas mer vid starkt sugande underlag.

Primern ska torka och bilda en film på ytan. Vid mycket starkt sugande underlag ska man överväga att göra en extra gång.

| Primerguide KD+ Primer | Blandningsförhållande | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Underlag | Primer/Vatten | |
| Betong | 1:3 | |
| Starkt sugande underlag | 1:2 | Eventuellt 2 ggr |
| Lättbetong | 1:3 | Eventuellt 2 ggr |
| Träbaserade underlag | Koncentrerad | |

Åtgång

Normalt 0,1-0,15 l/m².

Allmänt/Ytterligare information

Rengöring

Med vatten innan primern torkat.

Förpackning

Flaska om 1 kg och Dunk om 4 kg.

Lagring

Förvaras frostfritt. Håller 12 månader i oöppnad originalförpackning



21-02-24

Övrigt

Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används felaktigt eller för andra ändamål än de rekommenderade.

Miljö och Säkerhet

Se säkerhetsdatablad www.kdplus.se.

Tekniska data

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Vätska |
| Densitet / specifik vikt | ca 1,1 kg/l |
| Kulör | Vit |
| PH | Ca 12 |
| Åtgång | Normalt 0,1-0,15 l/m ² |
| Användningstemperatur | Över + 5 gr C |
| Torktid | Normalt 1-2 timmar men max 1 dygn |
| Lagring | 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt |
| | |
| | |
| | |