

## TEKNISKT DATABLAD

# KD+ Ångspärr

Primer och ångspärr för golv och väggar i våtutrymmen. Ingår i system KD+ Rollbart tillsammans med KD+ Tätmembran.

## Användningsområde

KD+ Ångspärr används i kombination med KD+ Tätmembran för att uppnå ett godkänt tätskiktssystem inomhus (ej lämpligt för bassänger eller andra ytor permanent omgivna av vatten eller utsatta för tillskjutande fukt).

Används på underlag av betong, cementbaserade avjämningsmassor, cement- eller gipsbaserad puts eller godkända byggsivor.

## Bruksanvisning

### Underlag

Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med lämplig avjämningsmassa för användning under tätskikt och plattor. Underlaget ska vara tillräckligt torrt och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra föroreningar som kan äventyra vidhäftningen.

### Applicering

KD+ Ångspärr appliceras med roller i två skikt med en total åtgång på 0,3kg/m<sup>2</sup>. Låt torka ca 30 minuter mellan strykningarna. När ångspärren torkat efter andra strykningen appliceras KD+ Tätmembran.

Se gällande monteringsanvisning för mer information.

## Allmänt/Ytterligare information

### Övrigt

Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används felaktigt eller för andra ändamål än de rekommenderade.

## Miljö och Säkerhet

Se säkerhetsdatablad [www.kdplus.se](http://www.kdplus.se)

## Tekniska data

Produkten ingår som delkomponent i systemet KD+ Rollbart. Det kompletta systemet är CE märkt enligt EAD-030352-00-0503. Relaterad DoP (pretandadeklaration) nr KPD-0001 finns på [www.kdplus.se](http://www.kdplus.se)

Material	Tixotrop vätska
Densitet / specifik vikt	ca 1,28 kg/l
Kulör	Blå
Åtgång	0,3 kg/m <sup>2</sup> (minst två skikt)
Användningstemperatur	+10°C till +40°C
Torktid	Ca 30 min (+20°C)
Lagring	12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt