

**TEKNISKT DATABLAD**

KD+ Skarvlim

Enkomponent SMP som härdar med hjälp av fukt. Används att limma folieöverlapp, tätremсор, manschetter och hörn i KD+ Våtrumssystem.

Användningsområde

KD+ Skarvlim används framförallt för att limma folieöverlapp, tätremсор, manschetter och hörn i KD+ Våtrumssystem.

Fungerar även utmärkt som montagelim och fyllning av rörelsefogar.

KD+ Skarvlim helt fri från silikon och isocyanater. Är övermålningsbar. Lätt att trycka ut ur tuben även i låga temperaturer och är snabbhärdande. Fungerar på lätt fuktiga ytor.

Underlag

Fäster bäst på torra och rena underlag såsom cementbaserade material, målade ytor, tegel, stål, koppar, aluminium, glas, speglar, trä, keramik och många typer av plast.

Åtgång

Ca 20 lpm / patron vid skarvlimning med 5 cm överlapp.

Rengöring

Alkohol innan härdning. Därefter mekaniskt.

Förpackning

Patroner om 300 ml (12 patroner/låda)

Lagring

Upp till 18 månader i originalförpackning torrt och svalt.

Övrigt

Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används felaktigt eller för andra ändamål än de rekommenderade.

Miljö och Säkerhet

Se säkerhetsdatablad på www.kdplus.se eller www.kakeldesign.se

Tekniska data

Produkten ingår som delkomponent i systemet KD+ Foliesystem. Det kompletta systemet är CE märkt enligt EAD-030436-00-0503. Relaterad DoP (pretandadeklaration) nr KPD-0002 finns på www.kdplus.se

Kulör	Grå
Volymdensitet g/cm ³	1,45
EMICODE	EC1 R Plus - mycket låga utsläpp
Appliceringsstemperatur	från +5 till +40 gr C



21-10-12

Dammtorr	20-25 min
Fullständig härdning	3 mm/24 tim
Hårdhet enl DIN 53505	40
Draghållfasthet DIN 53504S3a (N/mm ²)	1,8
UV-beständighet	Utmärkt
Brukstemperatur	.-40 till +90 gr C.