

TEKNISKT DATABLAD

KD+ PRIMER EXTRA

Vidhäftningsprimer/dispersionsprimer avsedd för alla typer av underlag inomhus. Avsedd att användas som förbehandling/vidhäftare till KD+ avjämningsmassor och förbehandling innan KD+ Våtrumssystem. KD+ Primer Extra är alkalibeständig och vattenskadestabil.

Underlag

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra fullgod vidhäftning till underlaget. Temperatur i underlaget får ej understiga +10° C. Bäst resultat uppnås mellan 10-25° C.

Vid osäkerhet kontakta alltid leverantörens tekniker för utförligare information.

Applicering

KD+ Primer Extra läggs på med borste eller roller. Se till att primern arbetas in ordentligt i underlaget. Primern spädes enligt anvisningarna i primertabellen. Generellt ska primern spädas mer vid starkt sugande underlag. Primern ska torka och bilda film på ytan innan spackling. Vid mycket starkt sugande underlag ska man överväga att prima en extra gång. Spackling ska utföras inom 72 timmar efter primning.

Primerguide KD+ Primer Extra	Blandningsförhållande	Ungefärlig åtgång l/m ²
Underlag	Primer/Vatten	
Betong	1:3	0,15
Marmor, klinker, sten, färg, homogen pvc	1:1 + torrpulver*	0,2
Starkt sugande ytor, lättbetong	1:5 + 1:3	0,2
Trä, linoleum, golvgips	5:1	0,25

* Strö ca 1 dl spackelpulver/m² i den våta utlagda primern och borsta in i underlaget.

Lagring

Förvaras frostfritt. Håller minst 12 månader i öppnad förpackning.

Rengöring

Med vatten innan primern torkat

Säkerhet

Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren bär själv ansvaret om produkten används felaktigt eller för andra ändamål än de rekommenderade.

Se säkerhetsdatablad www.kdplus.se.



22-05-24

Förpackning

1 l och 5 l

Övrigt

Teknisk information och rekommendationer i detta produktblad är skrivet efter bästa kunskap och erfarenhet men måste ses som indikativ information. Det åligger alltid användaren att försäkra sig om att produkten är lämplig för det avsedda fallet och omständigheterna.